



краски

**РУССКИЙ ЦВЕТ**

446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А  
+7 (846) 373-15-44

Партия № 5420 Масса нетто 1000 кг

Дата изготовления 07.2012 Масса брутто 1060 кг

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03**

**ТУ 2251-001-96028960-2012**

Цвет серый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность.	Соответствует
3	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ 4), с, не менее	18	29
4	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45	46
5	Степень перетира, мкм, не более	60	60
6	Время высыхания до степени 3, при температуре 20°C, ч, не более	2	2
7	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее	72	72
8	Стойкость пленки к статическому воздействию 5%-ного HSO при температуре (20±2)°C, ч, не менее	30	30
9	Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2, см, не менее	25	25
10	Диапазон рабочих температур, °C	От -60 до +600	Соответствует
11	Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов, балл, не более	2	2

**Примечание:** Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории  
Краски «Русский Цвет»

Краски «Русский Цвет»

**ОТК**

