



краски

**РУССКИЙ ЦВЕТ**

446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А  
+7 (846) 373-15-44

Партия № 2367/18 Масса нетто 10000 кг  
Дата изготовления 01.10.2018 Масса брутто 10560 кг

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**  
**Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81**  
Цвет Белый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соответствует
3	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	2	2
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ 4) при температуре	13-19	15
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	48±3	50
6	Степень перетира, мкм, не более	40	40
7	Укрывистость высушенной пленки, г/м <sup>2</sup> , не более	120	100
8	Время высыхания до степени 5, ч, не более	6	Соответствует
9	Адгезия пленки, баллы, не более	не более 1	1
10	Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные ед., не менее для эмали	0,5	0,6

**Примечание:** Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории  
Краски «Русский Цвет»

Краски «Русский Цвет»  
**ОТК**

(Златоусов П.Л.)