



краски

РУССКИЙ ЦВЕТ

446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А
+7 (846) 373-15-44

Партия № 5820

Масса нетто 1000 кг

Дата изготовления 07.2017г

Масса брутто 1060 кг

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Эмаль КО-198 ТУ 6-02-841-74

Цвет серый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать однородную гладкую пленку	Соответствует
2	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ 4), не менее	20	35
3	Прочность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
4	Высыхание при температуре (20±5)°С до степени 3, час, не более	1	1
5	Массовая доля нелетучих веществ, % для эмали	50±5	54
6	Стойкость пленки к действию воды при температуре 20±2°С, ч, не менее	48	48
7	Стойкость пленки к действию натурального соляного тумана при температуре 20±2°С, ч, не менее	24	24
8	Степень перетира, мкм, не более	60	60
9	Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), единицы не менее	0,3	0,3
10	Укрывистость высушенной пленки, г/м не более	110	100
11	Термостойкость пленки, при температуре (150±2)°С, ч., не менее	3	3

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории
Краски «Русский Цвет»

Краски «Русский Цвет»

ОТК



(Златоусов И.Л.)