



краски

**РУССКИЙ ЦВЕТЕТ**446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А  
+7 (846) 373-15-44Партия № 5306Масса нетто 1000 кгДата изготовления 02 2017г.Масса брутто 1060 кгПАСПОРТ КАЧЕСТВА  
Эмаль МЛ-1110 ГОСТ 20481-80  
Цвет белый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соответствует
3	Блеск покрытия, %, не менее	63	75
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ 4)	60-120	90
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	54-60	59,8
6	Степень перетира, мкм, не более	10	10
7	Укрывистость высушенной пленки, г/м <sup>2</sup> , не более	60	60
8	Время высыхания до степени 3, при температуре 130°C, ч, не более	30	30
9	Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	45	45
10	Прочность покрытия при растяжении, мм, не менее	6	Соответствует
11	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ, отн.ед, не менее	0,23	0,34
12	Адгезия покрытия, баллы, не более	2,1	2,1
13	Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	4	Соответствует
14	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	72	Соответствует
15	Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при температуре (20±2)°С, ч, не менее	48	Соответствует

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории Краски «Русский Цветет»

Краски «Русский Цветет»

**ОТК**